

# Mirage



13L  
5L



Bianco,  
Cartella colori

## Idropittura lavabile per interni ed esterni

**DESCRIZIONE:** Pittura all'acqua con resina vinilica, battericidi, fungicidi e additivi speciali. Opaca e lavabile, è idonea per interni ed esterni, in particolar modo per decorare pareti e soffitti. Garantisce un ottimo punto di bianco insieme ad alta resa e copertura. Elevata semplicità applicativa.

**APPLICAZIONE:** Le modalità di diluizione dipendono dagli strumenti utilizzati. Utilizzando il pennello, diluire l'Idropittura con il 20-25% di acqua. Utilizzando il rullo, diluire con il 15-20% di acqua. Lo spruzzo richiede una diluizione con il 25-30% di acqua. La resa arriva fino a 8,5-9,5 m<sup>2</sup>/lt in due mani se diluito con acqua.

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:** Si consiglia una prima mano di Mixoprimer Remixo per incrementare l'adesione ed eliminare lo sfarinamento del supporto. Lasciare stagionare il supporto per privarlo dell'umidità, privare inoltre il supporto da polveri, sabbie e sostanze oleose, fino ad ottenere un supporto asciutto e dalla buona consistenza. In presenza di supporti nuovi procedere con spolveratura, asciugatura e rimozione di ogni impurità. In caso di supporti con vecchie pitture, eliminare quelle in fase di distacco - anche se a tempera - tramite raschiatura e spazzolatura. Si consiglia di diluire più del dovuto la prima mano di Mirage, secondo una procedura testata per una migliore saturazione del supporto.

## Washable indoor/outdoor water-based paint

**DESCRIPTION:** Opaque, washable water-based paint for indoor/outdoor use. Contains special resins in emulsion, specific additives, bactericides, and fungicides, and is ideal for the decorative treatment of walls and ceiling. Offers an excellent bright-white surface, optimum coverage, and high yield. Mirage is extremely easy to apply.

**APPLICATION:** Apply using brush, roller, or sprayer. For application by brush, thin with 20-25% water. For roller application, thin with 15-20% water. For spray application, thin with 25-30% water. Yield: approx. 8.5-9.5 m<sup>2</sup>/liter in two coats diluted with water.

**PREPARATION OF APPLICATION SURFACES:** Previously unpainted surfaces. Surfaces must be well-cured, dry, and completely free of dust and loose sand. It is always advisable to apply a coat of Remixo's Mixoprimer, a water-based fixative and sealer, before proceeding. Mixoprimer increases bonding, eliminates flaking or chalking, and reduces the amount of paint required. Previously painted surfaces. On previously painted surfaces, remove old, peeling paint with brush or scraper. Tempera paint must also be removed. The first coat of Mirage should be diluted more than subsequent coats in order to improve saturation by the application surface.

## Peinture à l'eau lavable pour intérieurs et extérieurs

**DESCRIPTION:** Peinture mate lavable pour intérieurs et extérieurs, à base de résines spéciales en émulsion, d'additifs spécifiques, de bactéricides et de fongicides. Idéal pour la décoration de murs et plafonds. Blanc pur et lumineux, fort pouvoir couvrant et très bon rendement. Très facile à appliquer.

**APPLICATION:** Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par projection. Pour une application au pinceau, diluer avec 20-25% d'eau. Au rouleau avec 15-20% d'eau. Par projection avec 25-30% d'eau. Rendement entre 8,5 et 9,5 m<sup>2</sup>/litre pour deux couches diluées à l'eau.

**PREPARATION DES SUPPORTS:** Les supports neufs doivent être bien secs et ne présenter aucune poussière, impureté ou sable peu adhérent. Il est conseillé cependant d'appliquer une couche de Mixoprimer Remixo, un fixateur hydrofuge qui permet d'augmenter l'adhérence, d'éliminer le farinage et de réduire la consommation du produit. Sur des supports déjà peints, retirer les anciennes couches de peinture écaillées par raclage ou brossage. Retirer également les couches résiduelles de peinture à la détrempe. La première couche de Mirage doit être un peu plus diluée que les suivantes, afin de favoriser la pénétration sur le support.

# Mirage

<b>DILUIZIONE</b>	a pennello diluire con acqua al 15 ÷ 20% a rullo diluire con acqua al 15 ÷ 20% a spruzzo diluire con acqua al 25 ÷ 30%
<b>CONSUMO</b>	≈ 8,5 ÷ 9,5 m <sup>2</sup> /ℓ in due mani diluito con acqua
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	da +5 a +35 °C
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
<b>NATURA</b>	liquido bianco
<b>PESO SPECIFICO</b>	≈ 1,570 kg/ℓ
<b>pH</b>	7,64
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01</b>	68,83%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione vinilversatato
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	20 ÷ 30 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	24 ore max.
<b>LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560</b>	> 4.000
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	bassa
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	opaco
<b>CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE</b>	30 g/ℓ di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "0" incombustibile
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	12.000 ± 1.000 cP
<b>TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	5 ÷ 6 ore

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remix S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, rilevati a + 23° C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remix si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Remix S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.