

Mixogess

A MACCHINA


Intonaco premiscelato a macchina, base gesso emidrato e perlite, per interni.

DESCRIZIONE

Mixogess è una malta secca composta da gesso, calce idrata, perlite, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

CAMPIDI IMPIEGO

Mixogess viene usato come intonaco di fondo per interni su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di Mixogess e si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento tipo Mixocem.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Per rispettare la piombatura delle pareti è consigliabile predisporre paraspigoli negli angoli e guide verticali nelle pareti.

Le superfici in calcestruzzo liscio devono essere asciutte e precedentemente trattate con il nostro Mixoprimer.

Si consiglia di utilizzare i nostri paraspigoli e guide per intonaci.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Mixogess si lavora con macchine intonacatrici.

STESURA DELL'IMPASTO

Si applica in unico strato sino a spessori di 20 mm spruzzando dal basso verso l'alto e, successivamente, si raddrizza con staggia ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Per spessori superiori a 20 mm l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, avendo sempre l'accortezza di irruvidire lo strato di supporto. La lavorazione superficiale dell'intonaco (frattazzatura, grattatura, ecc.) si ef-

Hemihydrate gypsum- and perlite-based plaster supplied as a premixed powder for machine application. Intended for indoor use.

DESCRIPTION

Mixogess mortar is supplied as a dry, premixed powder containing gypsum, hydrated lime, perlite, sand carefully graded for particle size, and additives for improved adhesive properties and greater ease of use.

POTENTIAL APPLICATIONS

Mixogess is a plaster undercoat for indoor use. It may be used on brick, concrete blocks, unfinished concrete, etc. In areas subject to humidity and dampness (bathrooms, kitchens, garages), do not use Mixogess. Instead, Remixo advises the application of lime- and cement-based plasters such as Mixocem.

PREPARATION OF THE SUPPORT SURFACE

Surfaces must be free of dust, dirt, salt deposits, etc. Any traces of oil, grease, wax, or other contaminants must be removed before application. To ensure that walls remain vertically plumb, Remixo advises the use of corner beads and vertical wall guides.

Surfaces in smooth concrete must be dry. Treat with our Mixoprimer before using Mixogess.

Remixo advises the use of Remixo brand corner beads and guides for plaster.

PREPARATION

Mix Mixogess with a plaster mixer.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Spray in a single layer, moving from bottom to top, in a thickness of up to 20 mm. Follow by leveling with an H-profile feather edge or bull float, moving horizontally and vertically until the surface is completely level. If thicknesses greater than 20 mm are desired, the plaster must be applied in multiple layers. Allow each layer to rest at least one day before continuing. Take care to roughen the surface of the previous layer before applying a subsequent

Enduit pré-mélangé à la machine, base plâtre hémihydrate et perlite pour intérieurs.

DESCRIPTION

Mixogess est un mortier sec composé de plâtre, de chaux hydratée, de perlite, de sables sélectionnés et d'additifs spéciaux afin d'améliorer l'utilisation et l'adhérence.

CHAMPS D'APPLICATION

Mixogess s'emploie comme enduit de fond en intérieur et en extérieur sur maçonneries en briques, blocs de béton, béton brut etc. Evitez Mixogess dans les pièces humides (salles de bain, cuisines et garages) où il est conseillé d'appliquer des enduits à base de chaux et de ciment type mixocem.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface de la maçonnerie doit être propre, sans poussière ni efflorescences salines. Les éventuelles traces d'huiles, de graisse, de cire etc. doivent être préalablement retirées.

Afin de respecter le plombage des murs, il est conseillé d'installer les protège-arêtes dans les coins et les rails verticaux sur les murs. Les surfaces en ciment lisse doivent être sèches et précédemment traitées avec notre produit Mixoprimer.

Il est conseillé d'utiliser nos protège-arêtes et nos rails pour enduits.

PREPARATION DE LA PATE

Mixogess se travaille à l'aide d'une machine à pulvériser les enduits.

APPLICATION DE LA PATE

Appliquer en couche unique jusqu'à une épaisseur de 20mm en pulvérisant du bas vers le haut, puis lisser à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une réglette horizontalement et verticalement jusqu'à l'obtention d'une surface plane. Pour des épaisseurs supérieures à 20mm, l'enduit doit être appliqué en plusieurs couches successives, avec un jour d'intervalle, en prenant soin

Mixogess

A MACCHINA

fettua da 1,5 a 4 ore dopo l'applicazione a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di superficie. Per una finitura liscia verrà successivamente applicato Rasafin G450.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

layer. Surface finishing of the plaster (float finishing, rough or textured finishes, etc.) can be undertaken between 1-1/2 and 4 hours following application, depending upon weather conditions and the type of surface. For a smooth surface, finish by applying Rasafin G450.

WARNINGS

The precautions and guidelines in this product description are based upon our best experience in the daily use of our products; the individual user's experience may vary. Remixo therefore advises testing the product beforehand in order to determine whether it meets the project's requirements and the user's expectations. Remixo assures the consistent high quality of our materials but cannot be held responsible for how, where, or when our products are used.

de bien rendre la surface de support rugueuse. Le travail sur la surface de l'enduit (talochage ou lissage) doit intervenir entre 1,5h et 4h après l'application en fonction des conditions atmosphériques et du type de surface. Pour une finition lisse, nous vous conseillons d'appliquer notre produit Rasafin G450.

AVERTISSEMENT

Les prescriptions et indications fournies dans la présente fiche technique sont purement indicatives. Elles correspondent à notre expérience quotidienne. Nous vous recommandons d'effectuer des essais par vous-mêmes pour vous assurer que le produit correspond effectivement à vos besoins. En tant que producteurs, nous déclinons toute responsabilité sur la façon, le lieu et le moment où nos produits sont utilisés. Nous ne garantissons que la qualité constante de notre matériel.

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, rilevati a + 23° C di temperatura, 50% U.R e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

Mixogess

A MACCHINA

COLORE	bianco
CONFEZIONE	Sacchi 20 kg
DENSITÀ DELLA MALTA FRESCA	$\approx 1,320 \text{ kg/m}^3$
GRANULOMETRIA	$\approx 600 \mu\text{m}$
CONSUMO	$\approx 7/8 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore
DURATA DELL'IMPASTO	≈ 3 ore
ACQUA DI IMPASTO	$\approx 60 \%$
SPESORE	$\geq 1 \text{ cm}$
TEMPO DI PRESA INIZIALE EN 13279-1	$90 \text{ min} \pm 20 \text{ min}$
TEMPO DI FINE PRESA	$110 \text{ min} \pm 30 \text{ min}$
REAZIONE AL FUOCO CLASSE EN 13501-1	A1
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 13279-1	$\approx 3,5 \text{ N/mm}^2$
CONDUCIBILITÀ TERMICA	$\lambda \approx 0,30 \text{ W/mK}$
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	$+5^\circ / +35^\circ \text{C}$
CLASSE UNI EN 13279-1	B6/50/2

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, rilevati a $+23^\circ \text{C}$ di temperatura, 50% U.R e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di canfiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.