

Rasafin C500



25kg



Bianco

Rasante cementizio a grana finissima, per finitura speculare per interno ed esterno.

DESCRIZIONE

Rasante cementizio, a grana finissima, a basso spessore, traspirante, idoneo per l'utilizzo come sottofondo di pitture, vernici e stucchi, a base di leganti idraulici, inerti naturali fini di elevata qualità, additivi e resine.

CAMPI DI IMPIEGO

Interventi: Rasatura in ambienti interni, buono anche in esterno, per usi civili e commerciali. Per la lisciatura del fondo in preparazione alla posa di carta da parati, come sottofondo di pitture, vernici e stucchi, per ottenere finiture a specchio di pregevole aspetto estetico. Resistente agli sbalzi termici.

Fondi: Intonaci cementizi e a base calce, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo prefabbricato e gettato in opera. Anche su cartongesso se opportunamente primerizzato.

Da non utilizzare: Su intonaci a base gesso, su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, supporti deformabili, superfici metalliche; su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie; con pietre naturali soggette a movimenti, fondi soggetti a continue risalite di umidità; per piscine, celle frigorifere.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il fondo deve essere piano, pulito e sufficientemente stagionato. Non deve presentare polvere, oli, grassi, vernici, cere o altre sostanze che impediscono l'adesione e l'aggrappo del prodotto. Asportare il materiale non sicuro. Supporti particolarmente assorbenti vanno precedentemente inumiditi.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare il contenuto del sacchetto con trapano a elica fino a ottenere una pasta morbida, scorrevole e priva di grumi. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

Cement-based skim coat, very fine-grained, intended for indoor and outdoor use.

DESCRIPTION

Very fine-grained, "breathable" plaster-based skim coat intended for thin-layer applications, ideal for use as a base for paint, varnish, or stucco. Contains hydraulic binders; natural, high-quality, fine-grained inert additives; and resins.

POTENTIAL APPLICATIONS

Intended for indoor skim coats in residential and business properties, but functions well for outdoor uses as well. Use to smooth and dress surfaces to which wallpaper is to be applied or which will serve as a base for paint, varnish, or stucco. Creates highly attractive mirror-smooth finishes. Resistant to temperature variations.

May be used on: Lime-based plaster cement, cellular cement, pre-fab and cast-in-place concrete. May also be used on adequately primered gypsum wallboard.

Do not use: on gypsum-based plaster, on glazed, cement, or resin-based marble-chip tiles

on surfaces subject to shear stress, on metal, rubber, PVC, wood, linoleum, insulating film, or non-cement-based moisture barriers, with natural stone or rock that may shift position anywhere rising damp is a recurring problem, on swimming pools or in refrigeration units.

PREPARING THE SUPPORT SURFACE

The surface to which Rasafin C500 is to be applied must be level, clean, and sufficiently cured. Dust, oil or grease, paint or varnish, wax, or other substances that may interfere with adhesion or bonding must be removed. Remove any unstable or crumbling materials. Highly absorbent surfaces to which Rasafin C500 is to be applied should be dampened prior to application.

PREPARATION

Using a mixing paddle, combine the contents of the sack with water until a paste is formed that is smooth and without lumps. If multiple sacks of Rasafin C500 are used for the same job, it is advisable to add water in the same ratio for all sacks.

Lisseur ciment, grain extra-fin, pour intérieurs et extérieurs.

DESCRIPTION

Lisseur ciment, grain extra-fin, épaisseur fine, transpirant, s'utilise en tant que fond pour peinture, vernis et stucs, à base de liants hydrauliques, matériaux inertes fins de qualité, additifs et résines.

CHAMPS D'APPLICATION

Utilisation: lissage en intérieur, adapté également en extérieur, à usage résidentiel ou commercial. Lissage du fond avant pose de papier peint. S'utilise comme fond pour peinture, vernis et stucs, finition miroir à hauts standards esthétiques. Résistant aux variations thermiques.

Supports: enduits ciment et à base de chaux, béton cellulaire, béton préfabriqué et projeté. Adapté aussi au placo si sous-couche de primer.

Ne pas utiliser: sur enduits à base de plâtre, carrelage verni, carreaux en résine ou ciment, supports déformables, surfaces métalliques, plastique, PVC, bois, linoléum, isolants avec pellicule, membranes imperméabilisantes non cimentées, pierres naturelles sujettes à déformation, fonds sujets à remontées constantes d'humidité. Non adapté aux piscines et pièces réfrigérées.

PREPARATION DU SUPPORT

Le fond doit être plan, propre et suffisamment sec. Il ne doit présenter aucune poussière, huile, graisse, peinture, cire ou autres substances empêchant au produit d'adhérer et d'accrocher. Retirer tout matériau non sûr. Les supports à forte capacité d'absorption doivent être préalablement humidifiés.

PREPARATION DE LA PATE

Mélanger le contenu du sachet à l'aide d'une perceuse à hélice jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse, fluide et sans grumeaux. Il est recommandé de toujours utiliser la même quantité d'eau pour tous les sachets.

Rasafin C500

STESURA DELL'IMPASTO

Stendere Remix Rasafin C500 sul fondo mediante frattazzo in acciaio.

Per uno spessore da 0 a 2 mm, lisciare bene il prodotto in modo di ottenere una copertura omogenea.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato.

Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Apply Rasafin C500 with a steel trowel. For thicknesses of up to 2 mm, smooth Rasafin C500 carefully in order to achieve complete, even coverage.

WARNINGS

The precautions and guidelines in this product description are based upon our best experience in the daily use of our products; the individual user's experience may vary. Remix therefore advises testing the product beforehand in order to determine whether it meets the project's requirements and the user's expectations. Remix assures the consistent high quality of our materials but cannot be held responsible for how, where, or when our products are used.

APPLICATION DE LA PATE

Etaler Remix Rasafin C500 sur le fond à l'aide d'une taloche en acier.

AVERTISSEMENT

Les prescriptions et indications fournies dans la présente fiche technique sont purement indicatives. Elles correspondent à notre expérience quotidienne. Nous vous recommandons d'effectuer des essais par vous-mêmes pour vous assurer que le produit correspond effectivement à vos besoins. En tant que producteurs, nous déclinons toute responsabilité sur la façon, le lieu et le moment où nos produits sont utilisés. Nous ne garantissons que la qualité constante de notre matériel.

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remix S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, rilevati a + 23° C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remix si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Remix S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

Rasafin C500

COLORE	bianco
GRANULOMETRIA	≈ 75 µm
RESA	≈ 1,4 kg/m ² per mm di spessore
DURATA DELL'IMPASTO	≈ 1 ora
ACQUA DI IMPASTO	≈ 33 %
SPESSORE MAX PER MANO	≥ 0/2 mm
TEMPO DI PRESA INIZIALE	90 min ± 20 min
TEMPO DI FINE PRESA	180 min ± 15 min
ADESIONE AL SUPPORTO EN 998-1	0,2 N/mm ² ± 5%
CONDUCIBILITÀ TERMICA	λ 0,54W/mK
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ	W0
REAZIONE AL FUOCO CLASSE EN 13501-1	A1
RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 998-1	≥ 1,5 N/mm ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 5°/ + 35° C
CONFEZIONE	Sacchi 20 kg

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili; Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, rilevati a + 23° C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.