

# Reflex



14L  
5L



Bianco,  
Cartella colori

## Idropittura murale idrorepellente al quarzo per interni ed esterni

**DESCRIZIONE:** Idropittura murale a base di copolimeri stirolacrilici e farina di quarzo per interni ed esterni. È un prodotto elastico, idrorepellente dotato di ottima resistenza meccanica, assicura un'ottima copertura del supporto ed una finitura uniforme. Dotata di potere riempitivo, di stabilità agli agenti alcali e di ottimo ancoraggio su svariati tipo di supporto, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco. Reflex è idonea alla decorazione e alla protezione di intonaci cementizi, calcestruzzo e gesso.

**APPLICAZIONE:** Le modalità di diluizione dipendono dagli strumenti utilizzati. Utilizzando il pennello diluire col 20-25% di acqua, a rullo con il 15-20% di acqua, a spruzzo diluire col 25-30% di acqua. Nessuna diluizione per la finitura a buccia di arancia. Disponibile nella versione bianca o cartella colori Remixo.

**RESA:** 40-45 m<sup>2</sup> per latta se diluita con acqua.

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:** La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, muffa ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere devono essere preventivamente rimosse. In presenza di intonaci sfarinanti e/o vecchie pitture deboli ed in fase di distacco si deve eseguire una accurata raschiatura e spazzolatura. Ripristinare tutte le irregolarità del supporto e procedere all'applicazione del fondo fissativo Mixoprimer Remixo per incrementare l'aderenza, riducendo il consumo. In caso di nuove realizzazioni di intonaci di finitura, rasature e liscature attendere la loro completa maturazione.

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:** La corretta temperatura ambientale durante l'applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C, evitare l'applicazione su superfici esposte al sole diretto e in presenza di forte vento. Il supporto deve essere ben asciutto e stagionato, pulito, consistente, privo di polveri e di sostanze oleose. Stendere il prodotto sulla superficie senza interruzioni, completando la parete in maniera uniforme. Conservare il prodotto in zone non esposte al gelo e lavare accuratamente gli attrezzi dopo l'uso.

# Reflex

<b>DILUIZIONE</b>	a pennello diluire con acqua al 20 ÷ 25% a rullo diluire con acqua al 15 ÷ 20% a spruzzo diluire con acqua al 25 ÷ 30%
<b>CONSUMO</b>	~ 0,4 ÷ 0,5 ℓ/m <sup>2</sup> in due mani diluito con acqua
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +30 °C
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
<b>NATURA</b>	liquido
<b>PESO SPECIFICO</b>	~ 1,5 kg/ℓ
<b>pH</b>	7,64
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01</b>	70%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione stirolo-acrilica
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	30 ÷ 40 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	24 ore
<b>LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560</b>	> 5.500
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	1,9
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	opaco
<b>CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE</b>	30 g/ℓ di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "A1" incombustibile
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	11.500 ± 1.000 cP
<b>TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	6 ÷ 8 ore

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio e possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a

Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.